

## Spoolarc 29S

Alambre con moderados niveles de Manganeso y Silicio y excelente tolerancia a la contaminación sobre la superficie del acero. Es el utilizado para soldar la mayoría de los aceros al carbón. Sus aplicaciones incluyen la soldadura de estructura, puentes, industria naval y vagones de ferrocarril.

### Especificaciones

Clasificaciones	SFA/AWS A5.17 : EM13K
Aprobaciones	CWB : F49AS-EM13K

Las aprobaciones se basan en la ubicación de la fábrica. Póngase en contacto con ESAB para obtener más información.

tipo de aleación	Carbon Manganeso
------------------	------------------

### % típico de composición de alambre

C	Mn	Si	S	P	Cu
0.08	1.15	0.5	0.006	0.013	0.06